



## RAPPORT D'ESSAI

### **DETERMINATION DE L'EMISSION DE FORMALDEHYDE PAR LA METHODE D'ANALYSE DE GAZ A PARTIR DE PANNEAUX A BASE DE BOIS SELON LA NORME NF-EN 717-2**

Demandeur: POL YREY SA  
Usine de Couze  
24150 LALINDE

Bordeaux, le 1er octobre 1999  
N/Ref: CY/XG/752/99Z2

#### **DESCRIPTION DU LOT A CONTROLER**

Dimension du lot: non connu  
Etat général du lot: non connu  
Type de panneaux: I côté revêtu bois Polyrey P40 Poirier du calvados FA **POS** 042088 Postforming  
Dimensions nominales des panneaux: 1400 x 1100 x 0,8 mm  
Date de fabrication: non précisé  
Echantillonnage: prélevé par le demandeur

#### **DESCRIPTION DU PANNEAU A CONTROLER**

Désignation du produit: **POL YREY postformable 0,8 mm** Dimensions  
nominales de l'échantillon: 1400 x 1100 x 0,8mm  
Date de réception de l'échantillon au CTBA: 21.09.99(reçu emballé)

#### **DESCRIPTION DE L'ESSAI**

Laboratoire( chargé des essais: Laboratoire d'analyse chimique du CTBA  
Découpe de l'échantillon: 3 éprouvettes de 400 x 50 x 0,8 mm (bande de 510 x 480 mm autour) Date de  
découpe: 22.09.99

L'échantillon soumis aux essais sera détruit 2 mois après la date d'expédition du rapport d'essai. La reproduction du ;

présent document n'est autorisée que sous la forme d'un fac-similé intégral. il comporte deux pages. Page 1

CENTRE TECHNIQUE  
DU BOIS  
ET DE L'AMEUBLEMENT

Allée de Boutaut B.P. 227.33028 Bordeaux Cedex Tél. : 0556436300 Fax: 0556436480  
Siret 77568090300017 -Code APE 7311  
Minitel: 3616 CTBA <http://www.ctba.fr>



N/Ref: MV/XG/752/99Z2

## RESULTATS DES ESSAIS

### -1<sup>er</sup> essai:

**Date de colmatage des champs: non colmaté Date d'exécution : 27.09.99**

Valeur moyenne analyse de gaz de l'éprouvette  $= (G2+G3+G4)/3$

< 0,1 mg de HCHO/m2h

### -211d essai:

**Date de colmatage des champs: non colmaté Date d'exécution : 30.09.99**

Valeur moyenne analyse de gaz de l'éprouvette 1  $= (G2+G3+G4)/3$

< 0,1 mg de HCHO/m2h

*Les résultats consignés dans ce rapport d'essai ne sont applicables qu'à l'échantillon remis au laboratoire et tel qu'il est décrit dans le présent document.*

Le technicien du laboratoire  
de chimie

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'X. Gourdelle', written over a light grey rectangular background.

X.GOURDELLE

L'ingénieur qualité  
d'air

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Yrieix', written over a light grey rectangular background.

C.YRIEIX

L'échantillon soumis aux essais sera détruit 2 mois après la date d'expédition du rapport d'essai. La reproduction du présent document n'est autorisée que sous la forme d'un fac-similé intégral. Il comporte deux pages.

**Page 2**

CENTRE TECHNIQUE  
DU BOIS  
ET DE L'AMEUBLEMENT

Allée de Boutaut B.P. 227- 33028 Bordeaux Cedex Tél. : 0556436300 Fax: 0556436480 Siret  
77568090300017- Code APE 731Z  
Minitel: 3616 CTBA <http://www.ctba.fr>